

Ciment à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg)



Caractéristiques

Type de conditionnement : **Seau**

Couleur : **Gris**

Utilisation : **Intérieur/Extérieur**

Poids (kg) : **5**

Code fournisseur article : **1215**

Avantages

- Prise très rapide.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ciment à prise rapide pour utilisation en maçonnerie.

■ Détails techniques

Température d'application (°C) : +5 à +30.

Temps de prise à 20°C (min) : 2.

Taux de gâchage pur : 1 l d'eau pour 3 kg (1 volume d'eau pour 3 volumes de ciment).

Taux de gâchage mortier : 1/2 volume d'eau, 1 volume de ciment et 1 volume de sable.

■ Conseils

Sur support poreux ou à des températures élevées, humidifier au préalable.

Ne pas utiliser par temps de pluie, de gel ou à fort ensoleillement.

Conserver à l'abri de l'humidité.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

Matériaux de construction.

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Appliquer le ciment dilué sur le support avec l'accessoire adéquat.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Seau**

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 24
Profondeur (cm) : 24
 **Poids net (kg) :** 5
 **Poids brut (kg) :** 5,212



3 701395 127071

 Surconditionnement 1

x 72

Palette

Hauteur (cm) : 73
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
 **Poids net (kg) :** 360
 **Poids brut (kg) :** 393,6



3 701395 127859