

COSSES TUBULAIRES PREISOLEES NYLON ANE9-M8

pour conducteurs en cuivre extra souple

Ces cosses sont particulièrement indiquées pour utilisation avec conducteurs en cuivre extra souple comme ceux qui équipent, pour exemple, les soudeuses ou bien les installations mobiles en général.

Les cosses de la série ANE-M sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique, puis étamées électrolytiquement.

La jupe isolante Nylon, possède à l'intérieur un cône d'entrée, facilitant la mise en place du conducteur.

Cette jupe de couleur noire, supprime la nécessité d'une "post-isolation" après sertissage, assure une bonne protection et un maintien du câble, à la sortie du fût.

L'outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique. Température d'utilisation: de -20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).



TABLEAU DES CONDUCTEURS IEC 60228: 2004-11

CLASSE 5

Section nominale mm ²	Diamètre maximum de fils dans à conducteur mm	Résistance maximum du conducteur à 20 °C	
		Fils nus [Ω/km]	Fil armé au métal [Ω/km]
0,5	0,21	39	40,1
0,75	0,21	26	26,7
1	0,21	19,5	20
1,5	0,26	13,3	13,7
2,5	0,26	7,98	8,21
4	0,31	4,95	5,09
6	0,31	3,3	3,39
10	0,41	1,91	1,95

16	0,41	1,21	1,24
25	0,41	0,78	0,795
35	0,41	0,554	0,565
50	0,41	0,386	0,393
70	0,51	0,272	0,277
95	0,51	0,206	0,21
120	0,51	0,161	0,164
150	0,51	0,129	0,132
185	0,51	0,106	0,108
240	0,51	0,08	0,081
300	0,51	0,064	0,065
400	0,51	0,048	0,049
500	0,61	0,038	0,039
630	0,61	0,028	0,029

CLASSE 6

Section nominale mm ²	Diamètre maximum de fils dans à conducteur mm	Résistance maximum du conducteur à 20 °C	
		Fils nus [Ω/km]	Fil armé au métal [Ω/km]
0,5	0,16	39	40,1
0,75	0,16	26	26,7
1	0,16	19,5	20
1,5	0,16	13,3	13,7
2,5	0,16	7,98	8,21


4	0,16	4,95	5,09
6	0,21	3,3	3,39
10	0,21	1,91	1,95
16	0,21	1,21	1,24
25	0,21	0,78	0,795
35	0,21	0,554	0,565
50	0,31	0,386	0,393
70	0,31	0,272	0,277
95	0,31	0,206	0,21
120	0,31	0,161	0,164
150	0,31	0,129	0,132
185	0,41	0,106	0,108
240	0,41	0,08	0,081
300	0,41	0,064	0,065

COSSES TUBULAIRES PREISOLEES NYLON **ANE9-M8**

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Profondeur	17 mm
Longueur	56 mm
Diamètre	13,6 mm
Diamètre du trou	8,4 mm
Cond.t Boîte	200
Cond.t Sachet	50
M	9 mm
N	8 mm
Ø Vis mm	8 mm
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	115 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	130 °C
Matériel (Corps)	Cuivre étamé électrolytiquement
Matériel (Férule entièrement renforcés)	Polyamide PA6.6



COSSES TUBULAIRES PREISOLEES NYLON **ANE9-M8**