# Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml

*Une étanchéité en deux temps, trois mouvements !*












## Caractéristiques

**Volume net** *(ml)* **:** ***450***

## Normes

- EN 60529

## Avantages

- Réticulation très rapide (en fonction de la température).
- Re-accessible et retirable : ne jetez pas votre installation, retirez simplement le gel !
- Non toxique et sûr.
- Pas de date de péremption.
- Polymérisation même aux températures extrêmes.

## Marques de conformité

CE

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

- Gel : UL94-HB.
- Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
- Tension (kV) : jusqu'à 1.
- Résistivité de volume (Ω/cm) : > $2.10^{15}$.
- Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200.
- Temps de réticulation : 7 minutes à 23°C.
- Stabilisé UV : Oui.
- Stabilisé moisissure : Oui.
- Degré de protection : IP68 dans un boîtier approprié.
- Température d'installation (°C) : -15 à +55.

### Conseils

Pour une polymérisation optimale, il est conseillé de réaliser le mélange du BIZ'GEL SHAKE à une température d'environ 23 °C.
Si le produit est conditionné à des températures inférieures, le temps de polymérisation sera plus long.
Indice IP68 uniquement si utilisé dans une boîte appropriée.

### Application(s)

Gel bi-composant aux caractéristiques diélectriques et thermiques élevées.
Permet l'étanchéité et l'isolation de connexions électriques dans des installations en intérieur, en extérieur, dans des environnements humides voire immergée.
Adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc.
Adapté pour les installations dans un environnement salin et chloré.

### Mode d'utilisation

1. Verser le contenu de la petite bouteille dans la grande.
2. Secouer le mélange pendant une dizaine de secondes.
3. Verser le gel sur la connexion à rendre étanche, dans un boîtier adapté.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



**Carton**

**Hauteur (cm) :** 21
**Longueur (cm) :** 9
**Profondeur (cm) :** 9,5
**Poids net (kg) :** 0,5
**Poids brut (kg) :** 0,556

3 701395 137438

### Surconditionnement 1



x 12.00

**Carton**

**Hauteur (cm) :** 24
**Longueur (cm) :** 40,5
**Profondeur (cm) :** 31
**Poids net (kg) :** 6
**Poids brut (kg) :** 7

3 701395 138459

### Surconditionnement 2



x 216.00

**Palette**

**Hauteur (cm) :** 90
**Longueur (cm) :** 80
**Profondeur (cm) :** 120
**Poids net (kg) :** 108
**Poids brut (kg) :** 152

3 701395 144252